

# GALAMIX-31 (ВД-АК-131)

Водно-дисперсионная акриловая эмаль предназначена для окраски деревянных поверхностей, эксплуатирующихся как внутри, так и снаружи помещений. Рекомендуется для окрашивания оконных блоков и дверей.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛКМ:

- Отсутствие органических растворителей
- Адаптированность к различным типам оборудования
- Отличная растекаемость
- Высокая укрывистость
- Короткое время сушки
- Высокая адгезия
- Экологически безопасна
- Пожаро- и взрывобезопасна

## СВОЙСТВА ЛКП:

- Высокие защитные свойства
- Атмосферостойкость
- Водостойкость
- Цветостойкость
- Устойчивость к УФ-излучению
- Паропроницаемость

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

**ЦВЕТ:** белая и колерованная по каталогам NCS и RAL.

**СТЕПЕНЬ БЛЕСКА:** глянцевая, полуглянцевая, полуматовая, матовая.

**НАНЕСЕНИЕ:** методами безвоздушного и пневматического распыления.

**РАСХОД:** 140 г/м<sup>2</sup> на 1 слой.


**СТЕПЕНЬ ПЕРЕТИРА:** не более 20 мкм.

**СУХОЙ ОСТАТОК:** 34-50% в зависимости от цвета.

**ВЯЗКОСТЬ:** 60 с по вискозиметру ВЗ-246 сопло № 6 (стандартная).

**ПЛОТНОСТЬ:** 1,04-1,22 г/см<sup>3</sup> в зависимости от цвета.

**ВЫСЫХАНИЕ:** 60 минут до степени 3 при температуре в помещении +20°C±2°C и влажности воздуха не выше 45%.



galamic-lkm.ru



**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:**  
 ЗАО «САРОСС ПРОДАКШН»  
 РФ, Московская обл.,  
 г. Раменское, рп. Быково,  
 ул. Аэропортовская, д. 14



**ПРОДАЖИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ:**  
 г. Москва, ул. Подольских Курсантов,  
 д.3, стр.2, офис 29,  
 +7 (495) 781-28-72, 316-97-01

# GALAMIX-31 (ВД-АК-131)

## СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ:

Нанесение эмали рекомендуется в системе с укывными выравнивающими грунтовками GM-50/011, GM-50/012 либо с грунтовкой глубокого проникновения GM-52. При выборе системы покрытия необходимо проконсультироваться со специалистами производителя.

## СПОСОБ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Эмаль GM-31 поставляется готовой к применению, перед нанесением материал необходимо тщательно перемешать. Нанесение эмали производить на подготовленную поверхность при температуре в помещении от +18°C до +28°C и влажности воздуха 40-60%. Нанесение эмали осуществляется методами безвоздушного и пневматического распыления. Эмаль наносится равномерно в 1 слой, толщина мокрой пленки должна составлять 150-180 мкм. Время высыхания – 60 минут до степени 3 при температуре в помещении +20°C±2°C и влажности воздуха не выше 45%. Покрытие готово к вертикальному штабелированию через 10 часов, к упаковке воздухопроницаемым материалом – через 24 часа.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

### СОСТАВ:

Вода, акриловая дисперсия, пигменты, функциональные добавки.

### ФАСОВКА:

10 кг, 20 кг, 30 кг.

### ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:

8 месяцев.

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:


В случае попадания в глаза или на кожу сразу тщательно промыть водой. Не смешивать с другими типами лакокрасочных материалов и растворителями. Оборудование и инструменты промыть водой сразу по завершении работ.

### ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:

В плотно закрытой таре при температуре от +5 до +35°C. Не допускать замораживания.

### ДОКУМЕНТАЦИЯ:

ТУ 2313-003-56819806-12.  
Свидетельство о государственной регистрации: № RU.77.01.34.015.E.004246.05.13 от 31.05.2013.  
Паспорт безопасности: РПБ № 56819806.20.53604 от 08.10.2018.



galamic-lkm.ru



### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ЗАО «САРОСС ПРОДАКШН»  
РФ, Московская обл.,  
г. Раменское, рп. Быково,  
ул. Аэропортовская, д. 14



### ПРОДАЖИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ:

г. Москва, ул. Подольских Курсантов,  
д.3, стр.2, офис 29,  
+7 (495) 781-28-72, 316-97-01