

GALAMIX-50/011 (ВД-АК-050)

Водно-дисперсионная грунтовка на основе акриловой дисперсии, предназначена для обработки деревянных поверхностей и водостойкой фанеры, подверженных атмосферным воздействиям. Соответствует требованиям ГОСТ 9.401-2018 для защиты деревянных поверхностей при условии эксплуатации в условиях открытой атмосферы умеренного климата с ориентировочным сроком службы не менее 2 лет.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛКМ:

- Отсутствие органических растворителей
- Адаптированность к различным типам оборудования
- Высокая адгезия
- Экологически безопасна
- Пожаро- и взрывобезопасна

СВОЙСТВА ЛКП:

- Выравнивает небольшие дефекты древесины
- Обладает эластичностью
- Улучшает адгезию финишного покрытия
- Укрепляет пористые, непрочные поверхности
- Обладает низким водопоглощением

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

ЦВЕТ: белая и колерованная в цвет финишного покрытия, а также по каталогам NCS и RAL.

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: 40%.

НАНЕСЕНИЕ: безвоздушное и пневматическое распыление.

СТЕПЕНЬ ПЕРЕТИРА: 35 мкм.


РАСХОД: 180-200 г/м² на 1 слой.

СУХОЙ ОСТАТОК: не менее 45%.

ВЯЗКОСТЬ: не менее 40 с по вискозиметру ВЗ-246 сопло № 6.

ПЛОТНОСТЬ: 1,13 г/см³.

ВЫСЫХАНИЕ: 60 минут до степени 3 при температуре воздуха в помещении +20°C±2°C и влажность воздуха не выше 45%.



galamic-lkm.ru



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ЗАО «САРОСС ПРОДАКШН»
РФ, Московская обл.,
г. Раменское, рп. Быково,
ул. Аэропортовская, д. 14



ПРОДАЖИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ:

г. Москва, ул. Подольских Курсантов,
д.3, стр.2, офис 29,
+7 (495) 781-28-72, 316-97-01

GALAMIX-50/011 (ВД-АК-050)

СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ:

Для создания атмосферостойкого покрытия рекомендуется использование грунтовки в системе с водно-дисперсионной торцовочной грунтовкой GM-50ТФ и водно-дисперсионными эмалями GM-31, GM-31/011. Возможно применение грунтовки как самостоятельного покрытия. При выборе систем покрытия необходимо проконсультироваться со специалистами производителя.

СПОСОБ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Грунтовка GM-50/011 поставляется готовой к применению, перед нанесением материал необходимо тщательно перемешать. Нанесение грунтовки производить на подготовленную поверхность при температуре в помещении от +18°C до +28°C и влажности воздуха 40-60%. Нанесение грунтовки осуществляется методом безвоздушного и пневматического распыления. Грунтовка наносится равномерно в 1 слой, толщина мокрой пленки должна составлять 150-180 мкм. Время высыхания – 60 минут до степени 3 при температуре в помещении +20°C±2°C и влажности воздуха 45%. Покрытие готово к вертикальному штабелированию через 10 часов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

СОСТАВ:

Вода, акриловая дисперсия, пигменты, наполнители, функциональные добавки.

ФАСОВКА:

10 кг, 20 кг, 30 кг.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:

8 месяцев.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:


В случае попадания в глаза или на кожу сразу тщательно промыть водой. Не смешивать с другими типами лакокрасочных материалов и растворителями. Оборудование и инструменты промыть водой сразу по завершении работ.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:

В плотно закрытой таре при температуре от +5 до +25°C. Не допускать замораживания.

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

ТУ 2316-002-56819806-11.
Свидетельство о государственной регистрации: № RU.77.01.34.015.E.009922.11.12 от 27.11.2012.
Паспорт безопасности: РПБ № 56819806.20.53605 от 08.10.2018.



galamic-lkm.ru



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ЗАО «САРОСС ПРОДАКШН»
РФ, Московская обл.,
г. Раменское, рп. Быково,
ул. Аэропортовская, д. 14



ПРОДАЖИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ:

г. Москва, ул. Подольских Курсантов,
д.3, стр.2, офис 29,
+7 (495) 781-28-72, 316-97-01