

GALAMIX-36/045 (ВД-АК-136)

Водно-дисперсионная акриловая эмаль предназначена для окраски деревянных и бетонных поверхностей, изделий из полистоуна, плит из фибролита и гипсокартона. Рекомендована для окрашивания стеновых панелей, садово-парковых элементов и фигур, малых архитектурных форм, сувениров, предметов интерьера.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛКМ:

- Отсутствие органических растворителей
- Высокая адгезия
- Экологически безопасна
- Пожаро- и взрывобезопасна



СВОЙСТВА ЛКП:

- Отличные декоративные свойства
- Атмосферостойкость
- Эластичность
- Цветостойкость
- Гидрофобность
- Ранний антиблок



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

ЦВЕТ: белая и колерованная по каталогам NCS и RAL.

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: шелковисто-матовая.

НАНЕСЕНИЕ: методом пневматического распыления, кистью или валиком.

РАСХОД: 170-210 г/м² на 1 слой.


СТЕПЕНЬ ПЕРЕТИРА: не более 40 мкм.

СУХОЙ ОСТАТОК: 54-59% в зависимости от цвета.

ВЯЗКОСТЬ: 80 с по вискозиметру ВЗ-246 сопло № 6 (стандартная).

ПЛОТНОСТЬ: 1,3 г/см³.

ВЫСЫХАНИЕ: 60 минут до степени 3 при температуре в помещении +20°C±2°C и влажности воздуха не выше 45%.



galamic-lkm.ru



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ЗАО «САРОСС ПРОДАКШН»
РФ, Московская обл.,
г. Раменское, рп. Быково,
ул. Аэропортовская, д. 14



ПРОДАЖИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ:

г. Москва, ул. Подольских Курсантов,
д.3, стр.2, офис 29,
+7 (495) 781-28-72, 316-97-01

GALAMIX-36/045 (ВД-АК-136)

СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ:

В зависимости от типа окрашиваемой поверхности допускается нанесение эмали без предварительного грунтования либо в системе с водно-дисперсионными грунтовками GALAMIX. При выборе системы покрытия необходимо проконсультироваться со специалистами производителя.

СПОСОБ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Эмаль GM-36/045 поставляется готовой к применению, перед нанесением материал необходимо тщательно перемешать. Нанесение эмали производить на подготовленную поверхность при температуре в помещении от +18°C до +28°C и влажности воздуха 40-60%. Нанесение эмали осуществляется методом пневматического распыления, валиком или кистью. Эмаль наносится равномерно в 1 слой, толщина мокрой пленки должна составлять 150-170 мкм. Время высыхания – 60 минут до степени 3 при температуре в помещении +20°C±2°C и влажности воздуха не выше 45%. Покрытие готово к упаковке воздухопроницаемым материалом – через 24 часа.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

СОСТАВ:

Вода, акриловая дисперсия, пигменты, наполнители, функциональные добавки.

ФАСОВКА:

10 кг, 20 кг, 30 кг.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:

8 месяцев.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:


В случае попадания в глаза или на кожу сразу тщательно промыть водой. Не смешивать с другими типами лакокрасочных материалов и растворителями. Оборудование и инструменты промыть водой сразу по завершении работ.

ХРАНИЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:

В плотно закрытой таре при температуре от +5 до +35°C. Не допускать замораживания.

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

ТУ 2313-003-56819806-12.
Свидетельство о государственной регистрации: № RU.71.01.34.015.Е.004246.05.13 от 31.05.2013.
Паспорт безопасности: РПБ № 56819806.20.53604 от 08.10.2018.



galamic-lkm.ru



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ЗАО «САРОСС ПРОДАКШН»
РФ, Московская обл.,
г. Раменское, рп. Быково,
ул. Аэропортовская, д. 14



ПРОДАЖИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ:

г. Москва, ул. Подольских Курсантов,
д.3, стр.2, офис 29,
+7 (495) 781-28-72, 316-97-01