

GALAMIX-50ТФ (ВД-АК-050)

Водно-дисперсионная торцовочная грунтовка на основе акриловой дисперсии предназначена для изоляции сучков и защиты кромок и торцов изделий из древесины и водостойкой фанеры. Соответствует требованиям ГОСТ 9.401-2018 для эксплуатации в условиях промышленной атмосферы умеренного климата с ориентировочным сроком службы не менее 4 лет.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛКМ:

- Отсутствие органических растворителей
- Адаптированность к различным типам оборудования
- Тиксотропия
- Не требует промежуточного шлифования
- Экологически безопасна
- Пожаро- и взрывобезопасна

СВОЙСТВА ЛКП:

- Выравнивает неровности древесины
- Защищает торцы водостойкой фанеры
- Обладает высокими изоляционными свойствами
- Укрепляет пористые, непрочные поверхности
- Отличается эластичностью
- Относительное удлинение покрытия – 200%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

ЦВЕТ: бесцветная и белая.

НАНЕСЕНИЕ: пневматическое распыление, валик, кисть.

СТЕПЕНЬ ПЕРЕТИРА: 40 мкм.


РАСХОД: 180-200 г/м² на 1 слой.

СУХОЙ ОСТАТОК: 31,33-49,2% в зависимости от цвета.

ВЯЗКОСТЬ: 13 с по кружке ВМС.

ПЛОТНОСТЬ: 1,23 г/см³.

ВЫСЫХАНИЕ: 60 минут до степени 3 при температуре воздуха в помещении +20°C±2°C и влажность воздуха не выше 45%.



galamic-lkm.ru



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
ЗАО «САРОСС ПРОДАКШН»
РФ, Московская обл.,
г. Раменское, рп. Быково,
ул. Аэропортовская, д. 14



**ПРОДАЖИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ:**
г. Москва, ул. Подольских Курсантов,
д.3, стр.2, офис 29,
+7 (495) 781-28-72, 316-97-01

GALAMIX-50ТФ (ВД-АК-050)

СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ:

Грунтовка рекомендована для использования в системе с водно-дисперсионными грунтовками GM-50/011 и GM-50/012 и эмалями GM-31 и GM-31/011. Обладая высоким изоляционными свойствами, грунтовка может использоваться как самостоятельное покрытие для торцов ламинированной фанеры. При выборе системы покрытия необходимо проконсультироваться со специалистами производителя.

СПОСОБ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Грунтовка GM-50ТФ поставляется готовой к применению, перед нанесением материал необходимо тщательно перемешать. Нанесение грунтовки производить на подготовленную поверхность при температуре в помещении от +18°C до +28°C и влажности воздуха 40-60%. Нанесение грунтовки осуществляется методом пневматического распыления, валиком или кистью. Грунтовка наносится равномерно в 1 слой, толщина мокрой пленки должна составлять 150-180 мкм. Время высыхания – 60 минут до степени 3 при температуре воздуха в помещении +20°C±2°C и влажность воздуха не выше 45%.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

СОСТАВ:

Вода, акриловая дисперсия, пигменты, наполнители, функциональные добавки.

ФАСОВКА:

10 кг, 20 кг, 30 кг.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:

8 месяцев.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

В случае попадания в глаза или на кожу сразу тщательно промыть водой. Не смешивать с другими типами лакокрасочных материалов и растворителями. Оборудование и инструменты промыть водой сразу по завершении работ.


ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:

В плотно закрытой таре при температуре от +5 до +25°C. Не допускать замораживания.

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

ТУ 2316-002-56819806-11.
Свидетельство о государственной регистрации: № RU.77.01.34.015.E.009922.11.12 от

Паспорт безопасности: РПБ № от 08.10.2018.



galamix-lkm.ru



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ЗАО «САРОСС ПРОДАКШН»
РФ, Московская обл.,
г. Раменское, рп. Быково,
ул. Аэропортовская, д. 14



ПРОДАЖИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ:

г. Москва, ул. Подольских Курсантов,
д.3, стр.2, офис 29,
+7 (495) 781-28-72, 316-97-01