

# **GALAMIX-57/55 (ВД-АК-057)**

Водно-дисперсионная акриловая лессирующая пропитка для внешних и внутренних работ. Предназначена для финишной отделки изделий из дерева и фанеры: садово-парковой мебели, МАФ, деревянных строений (домов, беседок, бытовок и т.д.). По результатам ускоренных климатических испытаний, проведенных испытательной лабораторией ООО НПО «Лакокраспокрытие», прогнозируемый срок службы системы покрытия на основе грунт-пропитки Galamic-57/55 в сочетании с акриловым лаком в условиях открытой промышленной атмосферы умеренного климата составляет 4 года (Протокол № 003-2333Е-24 от 09.01.2024).

## **ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛКМ:**

- Отсутствие органических растворителей
- Адаптированность к различным типам оборудования
- Глубокое проникновение в подложку
- Экологически безопасна
- Пожаро- и взрывобезопасна

## **СВОЙСТВА ЛКП:**

- Высокие защитные свойства
- Атмосферостойкость
- Биозащита
- Цветостойкость
- УФ-защита
- Гидрофобность

## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:**

**ЦВЕТ:** бесцветная и колерованная по каталогу GALAMIX.

**НАНЕСЕНИЕ:** пневматическое распыление, окунание, валик или кисть.

**РАСХОД:** 100-120 г/м<sup>2</sup> на 1 слой.

**СУХОЙ ОСТАТОК:** не менее 21%.

**ВЯЗКОСТЬ:** не менее 10 с по вискозиметру ВЗ-246 сопло № 4.

**ПЛОТНОСТЬ:** 1,03 г/см<sup>3</sup>.

**ВЫСЫХАНИЕ:** 20-40 минут до степени 3 при температуре воздуха в помещении +20°C±2°C и влажность воздуха не выше 45%.



galamic-lkm.ru



### **ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:**

ЗАО «САРОСС ПРОДАКШН»  
РФ, Московская обл.,  
г. Раменское, рп. Быково,  
ул. Аэропортовская, д. 14



### **ПРОДАЖИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ:**

г. Москва, ул. Подольских Курсантов,  
д.3, стр.2, офис 29,  
+7 (495) 781-28-72, 316-97-01

# **GALAMIX-57/55 (ВД-АК-057)**

## **СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ:**

Может использоваться как грунт под водно-дисперсионный лак GM-46/055, а также применяться как самостоятельный материал для защитно-декоративной отделки деревянных поверхностей. При выборе системы покрытия необходимо проконсультироваться со специалистами производителя.

## **СПОСОБ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ:**

Грунт-пропитка GM-57/55 поставляется готовой к применению, перед нанесением материал необходимо тщательно перемешать. Нанесение грунт-пропитки производить на подготовленную поверхность при температуре в помещении от +18°C до +28°C и влажности воздуха 40-60%. Нанесение грунт-пропитки осуществляется методом пневматического распыления, окутанием, валиком или кистью. Грунт-пропитка наносится равномерно в 1-2 слоя. Время высыхания – 20-40 минут до степени 3 при температуре в помещении +20°C±2°C и влажности воздуха не выше 45%. При использовании грунт-пропитки в качестве самостоятельного материала рекомендуется нанесение в 2 слоя. Покрытие готово к вертикальному штабелированию через 5 часов.

## **ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:**

### **СОСТАВ:**

Вода, акриловая дисперсия, пигменты, функциональные добавки.

### **ФАСОВКА:**

10 кг, 20 кг, 30 кг.

### **ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:**

8 месяцев.

### **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:**


В случае попадания в глаза или на кожу сразу тщательно промыть водой. Не смешивать с другими типами лакокрасочных материалов и растворителями. Оборудование и инструменты промыть водой сразу по завершении работ.

### **ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:**

В плотно закрытой таре при температуре от +5 до +25°C. Не допускать замораживания.

### **ДОКУМЕНТАЦИЯ:**

ТУ 2316-002-56819806-11.  
Свидетельство о государственной регистрации:  
№ RU.77.01.34.015.E.009922.11.12 от 27.11.2012.  
Паспорт безопасности:  
РПБ № 56819806.20.53605 от 08.10.2018.



[galamic-lkm.ru](http://galamic-lkm.ru)



### **ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:**

ЗАО «САРОСС ПРОДАКШН»  
РФ, Московская обл.,  
г. Раменское, рп. Быково,  
ул. Аэропортовская, д. 14



### **ПРОДАЖИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ:**

г. Москва, ул. Подольских Курсантов,  
д.3, стр.2, офис 29,  
+7 (495) 781-28-72, 316-97-01