

GALAMIX-57/59 (ВД-АК-057)

Водно-дисперсионная акриловая лессирующая пропитка для внешних и внутренних работ. Предназначена для финишной отделки изделий из дерева и фанеры: садово-парковой мебели, МАФ, деревянных строений (домов, беседок, бытовок и т.д.). По результатам ускоренных климатических испытаний, проведенных испытательной лабораторией ООО НПО «Лакокраспокрытие», прогнозируемый срок службы системы покрытия на основе грунт-пропитки Galamic-57/59 в сочетании с лаком Galamic-46/059 в условиях открытой промышленной атмосферы умеренного климата составляет 4 года. (Протокол № 041-0043Е-2024 от 15.02.2024).

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛКМ:

- Отсутствие органических растворителей
- Адаптированность к различным типам оборудования
- Глубокое проникновение в подложку
- Экологически безопасна
- Пожаро- и взрывобезопасна

СВОЙСТВА ЛКП:

- Высокие защитные свойства
- Атмосферостойкость
- Биозащита
- Цветостойкость
- УФ-защита
- Антиблок

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

ЦВЕТ: бесцветная и колерованная по каталогу GALAMIX.

НАНЕСЕНИЕ: пневматическое распыление, окунание, валик или кисть.


РАСХОД: 100-120 г/м² на 1 слой.

СУХОЙ ОСТАТОК: не менее 21%.

ВЯЗКОСТЬ: не менее 10 с по вискозиметру ВЗ-246 сопло № 4.

ПЛОТНОСТЬ: 1,03 г/см³.

ВЫСЫХАНИЕ: 20-35 минут до степени 3 при температуре воздуха в помещении +20°C±2°C и влажность воздуха не выше 45%.



galamic-lkm.ru



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ЗАО «САРОСС ПРОДАКШН»
РФ, Московская обл.,
г. Раменское, рп. Быково,
ул. Аэропортовская, д. 14



ПРОДАЖИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ:

г. Москва, ул. Подольских Курсантов,
д.3, стр.2, офис 29,
+7 (495) 781-28-72, 316-97-01

GALAMIX-57/59 (ВД-АК-057)

СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ:

Может использоваться как грунт под водно-дисперсионный лак GM-46/059, а также применяться как самостоятельный материал для защитно-декоративной отделки деревянных поверхностей. При выборе системы покрытия необходимо проконсультироваться со специалистами производителя.

СПОСОБ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Грунт-пропитка GM-57/59 поставляется готовой к применению, перед нанесением материал необходимо тщательно перемешать. Нанесение грунт-пропитки производить на подготовленную поверхность при температуре в помещении от +18°C до +28°C и влажности воздуха 40-60%. Нанесение грунт-пропитки осуществляется методом пневматического распыления, окунанием, валиком или кистью. Грунт-пропитка наносится равномерно в 1 слой, толщина мокрой пленки должна составлять 100 мкм. Время высыхания – 20-35 минут до степени 3 при температуре в помещении +20°C±2°C и влажности воздуха не выше 45%. При использовании грунт-пропитки в качестве самостоятельного материала рекомендуется нанесение в 2 слоя. Покрытие готово к вертикальному штабелированию через 3 часа.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

СОСТАВ:

Вода, акриловая дисперсия, пигменты, функциональные добавки.

ФАСОВКА:

10 кг, 20 кг, 30 кг.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:

8 месяцев.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

В случае попадания в глаза или на кожу сразу тщательно промыть водой. Не смешивать с другими типами лакокрасочных материалов и растворителями. Оборудование и инструменты промыть водой сразу по завершении работ.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:

В плотно закрытой таре при температуре от +5 до +25°C. Не допускать замораживания.

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

ТУ 2316-002-56819806-11.
Свидетельство о государственной регистрации:
№ RU.77.01.34.015.E.009922.11.12
от 27.11.2012.
Паспорт безопасности:
РПБ № 56819806.20.53605 от 08.10.2018.



galamic-ikm.ru



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ЗАО «САРОСС ПРОДАКШН»
РФ, Московская обл.,
г. Раменское, рп. Быково,
ул. Аэропортовская, д. 14



ПРОДАЖИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ:

г. Москва, ул. Подольских Курсантов,
д.3, стр.2, офис 29,
+7 (495) 781-28-72, 316-97-01